

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Paint

Rinfresca /Ринфреска**Технические характеристики**

раздел 1

Rinfresca – это дышащее моющееся акриловое покрытие со свежим запахом, с высокой покрывающей способностью, предназначенное для любых видов поверхностей внутренних стен. Его состав на основе акриловых смол в водной дисперсии, пигментов и специальных добавок облегчает нанесение и делает продукт особенно пригодным для нанесения, как на новую, так и на старую штукатурку с эффектом гранул, гипсовую штукатурку с эффектом глянец и стены, уже покрашенные яркими цветами или красками пастельных тонов. Это продукт нового поколения, который гарантирует прекрасные результаты, является моющимся и обладает особым бархатным/матовым эффектом, оставляя в помещении приятный запах свежести. Со слабым запахом, не горючий, максимально безопасен для человека и окружающей среды.

Сфера применения

раздел 2

Внутренние стены

Подготовка подложек

раздел 3

Очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Для сыпучих или хорошо абсорбирующих поверхностей рекомендуется нанести акриловый фиксаж CRILUX или NEOFIX компании OIKOS. Для того, чтобы повысить покрываемость, использовать грунт IL PIGMENTATO компании OIKOS. На стены в хорошей кондиции или на гипсокартон может наноситься без грунтовки. Ждать по крайней мере 6 часов перед нанесением конечного продукта.

Способ нанесения

раздел 4

Новые стены, штукатурку с эффектом гранул : нанести 2 слоя RINFRESCA, разбавленного на 30 ÷ 40% питьевой водой.

Новые стены, с эффектом глянец : нанести 2 слоя RINFRESCA, первый разбавленный на 50% питьевой водой, второй на 30% питьевой водой.

Уже покрашенные стены, постельных оттенков: нанести 1 или 2 слоя RINFRESCA, исходя из состояния стен, разбавленного на 30 ÷ 40% питьевой водой.

Технические характеристики: нанесение

раздел 6

Разведение	30 ÷ 40% питьевой водой, в соответствии с поверхностью, при использовании краскопульта разбавить на 50% питьевой водой
Расход	Новые стены, штукатурку с эффектом гранул: 5-7 м ² /л на 2 слоя Новые стены, с эффектом глянец : 7-9 м ² /л на 2 слоя Уже покрашенные стены, постельных оттенков: 9-11 м ² /л на 2 слоя
Инструменты для нанесения	Кисть, валик, краскопульт (сопло 1.7 мм)
Грунт	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO компании OIKOS
Температура нанесения	+5°C ÷ +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1 -1.3 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	4 дня (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой

Технические характеристики: продукт

раздел 7

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразование.
Удельный вес	1.55 кг/л +/- 3%
pH	8 ÷ 9
Вязкость	21,000 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C).
Температура хранения	+2°C ÷ +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Паропроницаемость Sd	0.3 м (максимально разрешенная граница 2 м DIN 52 615)
Устойчивость к мытью	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает как минимум 1000 абразивных циклов.
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: А/а; VOC: 10 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 75 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010):30 г/л
Фасовка	2.5- 4 - 14 l

Продукт не содержит тяжёлые металлы такие, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичные, ароматические, хлоросодержащие растворители. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

раздел 9

Очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Для сыпучих или хорошо абсорбирующих поверхностей рекомендуется нанести акриловый фиксаж CRILUX или NEOFIX компании OIKOS. Для того, чтобы повысить покрываемость, использовать грунт IL PIGMENTATO компании OIKOS. На стены в хорошей кондиции или на гипсокартон может наноситься без грунтовки. Ждать по крайней мере 6 часов перед покраской. Новые срены, штукатурку с эффектом гранул : нанести 2 слоя RINFRESCA, разбавленного на 30 ÷ 40% питьевой водой. Новые срены, с эффектом глянец: нанести 2 слоя RINFRESCA, первый разбавленный на 50% питьевой водой, второй на 30% питьевой водой. Уже покрашенные стены, постельных оттенков: нанести 1 или 2 слоя RINFRESCA, исходя из состояния стен, разбавленного на 30 ÷ 40% питьевой водой. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за м², включая материал и работу.

Заметки

Компания Ойкос с.р.л. гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований. Несмотря на указанное выше, Ойкос не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней. Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.